



定量結果

化学式	質量%	モル%	$\sigma$	積分強度	Kレシオ	ラインタイプ
11 Na <sub>2</sub> O	3.7562	3.9871	0.0804	2806	0.0055825	K
12 MgO*	nd					K
13 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	14.5619	9.3958	0.0465	109491	0.0317983	K
14 SiO <sub>2</sub>	74.1283	81.1663	0.0753	1096890	0.1660727	K
19 K <sub>2</sub> O	5.2137	3.6414	0.0137	171079	0.0228785	K
20 CaO	0.9193	1.0785	0.0055	36174	0.0037245	K
22 TiO <sub>2</sub>	0.1534	0.1263	0.0019	10154	0.0006510	K
25 MnO	0.1562	0.1449	0.0011	29901	0.0012431	K
26 Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.0731	0.4421	0.0026	242613	0.0089659	K
37 Rb <sub>2</sub> O	0.0227	0.0080	0.0003	26007	0.0008405	K
38 SrO	0.0152	0.0096	0.0003	16791	0.0005884	K